



Qloss Primer

PRODUKTBESKRIVNING

Qloss Primer är en vattenspädbar akrylatdispersion. Qloss Primer är VOC-fri. Den har låg ytspänning med mycket god filmbildning mot underlaget. Tillverkningscertifikat enligt ISO 9001 -standard. Genom partikelstorleken och den låga viskositeten ger Qloss Primer utmärkt penetration av underlaget och en mycket bra vidhäftning mot alla typer av mineraliska underlag även om den exponeras för vatten och hög alkalitet. Qloss Primer är registrerad i BASTA.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Qloss Primer kan med fördel användas som primer till Qloss Lack och Lackfärgsystem.

TEKNISKA DATA

Bindemedel	Styren/akrylat
Torrhalt	< 50%
Densitet	0,98 - 1,04 g/cm ³
Partikelstorlek	< 0,15 μ
Kulör	Vit mjölkig lösning som blir transparent när den torkar
Spädning	Vatten
pH	7,5 - 8,5
Filmbildningstemperatur	< +6°C
Viskositet	Max 700 m.Pa.s (Brookfield RVT, #2, 50 rpm)

ANVÄNDNINGSDATA

Spädningsförhållande	Betong: 1 del Qloss Primer & 4 delar vatten Flytspackel: 1 del Qloss Primer & 3 delar vatten
Materialåtgång	0,01 - 0,03 liter/m ² koncentrerad Qloss Primer beroende på underlag och dess sugande förmåga.
Användningstemperatur	>+ 5°C

Torkning	Lufttorkande
Förpackning	25 kg dunk, 5 kg dunk, 1 kg flaska.
Lagring & förvaring	Lagras i slutna kärl. Lagringstid 1 år max + 20°C i sluten originalförpackning. Skakas alt omröres innan användning. Lagras frostfritt.

ARBETSANVISNING

Preparering av underlag	Underlaget skall vara rent, torrt, homogent, fritt från delamineringar, cementhud, fett, olja, damm eller liknande som kan påverka vidhäftningen mot underlaget negativt. Damm avlägsnas med dammsugare. Cementhud eller gamla beläggningar avlägsnas med högtryckstvätt med efterföljande torkning, alternativt med slungblåstring, slipning eller fräsning. Underlag som är förorenat av exempelvis olja eller fett skall rengöras med ett alkaliskt rengöringsmedel. Underlag förorenade med oljor, fett eller liknande gör det svårt att garantera en god vidhäftning mot underlaget. Efter rengöring skall underlaget primas med Qloss Primer enligt ovan.
Applicering	Innan applicering ska Qloss Primer spädas med vatten och blandningen kan appliceras med korthårig filtroller eller primerspruta, kanna med stril och därefter borstning med mjuk borste. Undvik att det bildas pölar i fördjupningar i golvet. Eventuella pölar av primer rollas bort med en torr långhålig målarroller. Primern skall bilda en stabil och säker film innan ytan beläggs med Qloss Lack eller Qloss Lackfärg.
Maskering	Vid maskering var noggrann med att välja en maskeringstejp av hög kvalitet och som inte innehåller lösningsmedel. Efter maskering skall tejpens avlägsnas omgående. Vid användning av fel maskeringstejp riskeras underlaget att skadas. Tesa levererar en mycket bra maskeringstejp för ömtåliga ytor som är lösningsmedelsfria och släpper utan att skada underlaget.
Rengöring	Verktyg rengörs med vatten innan Qloss Primer har torkat.
Arbetshygien	Exponerade hudpartier rengörs med ljummet vatten innan primern torkat. Primer som torkat in på huden kan vara svår att avlägsna. Efter tvättning: Smörj utsatta hudpartier med fet salva. Vid sprutapplicering av primer rekommenderas att skyddsglasögon och andningsskydd med dammfilter används för att förhindra exposition av sprutdimma. Använd skyddskläder för att undvika att få primer på huden.
Arbetshygien	Sörj för god luftväxling i trånga utrymmen. Stänk på huden bör tvättas innan färgen/lacken torkat.
Leveransvillkor	ABM 07. Fraktbestämmelser enligt separat avtal.



MÄRKNING

Skyddsmärkning	Ej märkningspliktig, icke hälsofarlig produkt.
Transport	Ej transportklassificerad. Transporteras frostfritt.

Qloss AB förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående utan avisering härom. 24 februari 2021